# Corning® InfiniCor® 300光纤

### 产品信息

ColorPro™识别技术

技术。

咨询定购

衰减和数量

InfiniCor 300光纤提供着色

的光纤以及带色环识别的 光纤,采用ColorPro™识别

采用ColorPro™识别技术的 康宁光纤可以帮助客户提 高光缆缆制造效率,简化

库存管理,并通过康宁增强的产品提供能力获得更多的便利与益处。

请联络您的销售代表或光 纤客户服务部门: 销售热线: +86 21 64851510 客服热线: +86 21 64959897 定购时请指明光纤类型,

## **CORNING**



如今,企业网络的带宽需求正在快速增长。康宁公司的InfiniCor®光纤是全球首款激光优化™的62.5微米宽多模光纤,将帮助您领先于不断增长的网络需求。基于优越的测量技术和生产控制,InfiniCor光纤还与传统协议和应用具有完全兼容性。

### 兼容标准\*

ISO/IEC 11801	OM1型光纤
IEC 60793-2-10	A1-OM1型光纤
TIA/EIA	492AAAA-A

#### 跨距离优化传输速率

1 GB/s (300 m)	1 GB/s (550 m)
850 nm时	1300 nm时

### 光学参数规格

### 带宽

### 满注入模态带宽\*(MHz•km)

850 nm	1300 nm
200	500

<sup>\*</sup>满注入带宽,符合TIA/EIA 455-204和IEC 60793-1-41。

#### 数值孔径

0.275 ± 0.015

#### 衰减

波长 (nm)	最 <b>大值</b> (dB/km)
850	≤ 2.9
1300	≤ 0.6

点不连续性不超过0.2 dB。波长为1380 nm时的衰减与波长为1300 nm时的衰减相差不超过1.0 dB/km。

波长为850 nm和1300 nm时, 75 mm心轴周围100圈的诱导衰减应≤ 0.5 dB。

### 尺寸规格

#### 玻璃几何参数

纤芯直径	62.5 ± 2.5μm
包层直径	125.0 ± 2.0 pm
纤芯包层同心度	<1.5µm
包层失圆度	<1.0%
纤芯失圆度	<5%

#### 涂层几何参数

涂层直径	242 ± 5 μm
涂层包层同心度	< 12 μm



### 环境参数规范

环境测试	测试条件	波长为 850 nm和1300 nm时 的诱导衰减(dB/km)
温度依赖性	-60°C 至 +85°C*	≤ 0.10
温湿度循环	-10℃~+85℃,相对湿度不超过98%	≤ 0.10
水浸法	23°C ± 2°C	≤ 0.20
热老化	85°C ± 2°C	≤ 0.20
湿热测试	温度85°C,相对湿度85%	≤ 0.20

工作温度: -60°C~+85°C

### 机械参数规格

#### 验证试验

对整根光纤施加≥ 100 kpsi(0.69 GPa)的拉伸应力。可提供更高水平的验证试验。

#### 长度


可提供光纤最大长度为17.6千米/线轴。

### 性能特征

特性参数为典型值。

等效折射率	2%
有效群折射率(n <sub>eff</sub> )*	850 nm: 1.496
	1300 nm: 1.491
*(neff)是通过特定市售光时域反射计(OTDR) 根据经验推导出的三位小数	
抗疲劳强度参数(n <sub>d</sub> )	20
涂层剥离力	Dry: 0.6 lbs. (2.7 N)
	Wet: 14days in 23°C water soak: 0.6 lbs. (2.7 N)
雷利后向散射系数	850 nm: -68 dB
(脉冲宽度为1 ns)	1300 nm: -76 dB
色散	
零色散波长(λ₀)	1332 nm≤ $\lambda_0$ ≤ 1354 nm
零色散斜率(S <sub>o</sub> )	≤ 0.097 ps/(nm²•km)
小洋亭(4) (井戸) 小红(	

### 光谱衰减 (典型光纤)



### **CORNING**

<sup>\*</sup>基准温度为+23℃